

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET


PARASPIGOLO IN PLASTICA CON RETE - SO STRONG

PLASTIC CORNER PROFILE WITH FIBERGLASS MESH - SO STRONG

1 Utilizzi / Utilization

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il paraspiangolo è utilizzato per rinforzare gli spigoli. E' corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro certificata CE con un innovativo sistema di fissaggio che ne garantisce la durabilità nel tempo.

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the plastic corner profile is used to reinforce the corner. It is equipped with a CE certified fiberglass mesh with an innovative fixing system that ensures its durability over time.



2 Modello / Model

COD.	MOD.						
PPLARETE25-02	12 X 8	○	2,5m	150m	4200m	110x110x260	0,086 kg/m


Materiali / Materials

PVC
Fibra di Vetro
FiberGlass Mesh

Colore / Color

Grigio / Grey

3 Caratteristiche Tecniche / Technical features



MOD.	A*	B*	C*
12 X 8	22	120	80

*MISURE IN MILLIMETRI / MEASURES IN MILLIMETERS



Specifiche Tecniche della Rete In Fibra di Vetro / Fiberglass mesh technical specifications

Dimensione della maglia (mm) Mesh size (mm)	4.2 (± 0.5) x 4.3 (± 0.5)		EAD 040016-01-0404 - § 2.2.5.1
Peso Nomiale (g/m²) Nominal weight (g/m²)	150 ± 7%		EAD 040016-01-0404 - § 2.2.8
Resistenza a Trazione (N/5cm) Tensile strength (N/5cm)	Senso Longitudinale / Meaning of Longitudinale	MD: 1850 (± 5%)	EAD 040016-01-0404 - § 2.2.7
	Senso Trasversale / Meaning of transversal	CMD: 1800 (± 5%)	
Allungamento (%) Elongation (%)	Senso Longitudinale / Meaning of Longitudinale	3,8 ÷ 4,2	EAD 040016-01-0404 - § 2.2.7
	Senso Trasversale / Meaning of transversal	3,8 ÷ 4,2	
Resistenza a Trazione dopo l'invecchiamento (N/5cm) Tensile strength after ageing (N/5cm)	Senso Longitudinale / Meaning of Longitudinale	MD >1000	EAD 040016-01-0404 - § 2.2.7
	Senso Trasversale / Meaning of transversal	CMD >1000	
Allungamento dopo l'invecchiamento (%) Elongation after ageing (%)	Senso Longitudinale / Meaning of Longitudinale	1.9 ÷ 2.1	EAD 040016-01-0404 - § 2.2.7
	Senso Trasversale / Meaning of transversal	1.9 ÷ 2.1	
Contenuto Organico (%) Organic content (%)	19.2 (± 4%)		EAD 040016-01-0404 - § 2.2.2
Spessore (mm) Thickness of the mesh (mm)	0.4		EAD 040016-01-0404 - § 2.2.9
Reazione alla combustione (MJ/kg) Heat combustion (MJ/kg)	NPD		EAD 040016-01-0404

PARASPIGOLO IN PLASTICA CON RETE - SO STRONG

PLASTIC CORNER PROFILE WITH FIBERGLASS MESH - SO STRONG